

Opis produktu

PRIME+ to podkład na bazie izocyjanianów i rozpuszczalników opracowany specjalnie w celu poprawy przyczepności i maksymalizacji wiązania uszczelniaczy na podłożach o niskiej energii powierzchniowej stosowanych na rynku transportowym, a zwłaszcza do klejenia szkła. Nasz PRIMER jest również kompatybilny ze wszystkimi naszymi uszczelniaczami poliuretanowymi i hybrydowymi.

Właściwości

Jednoetapowy podkład.
Łatwy w aplikacji.
Zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UV.
Poprawia przyczepność i trwałość.
Może być stosowany na większości podłoży.

Opakowanie

Tuba 10 ml.
Aluminiowa butelka 30ml, 250ml, 1L.

Kolory

Czarny

Okres trwałości

Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +25°C.

Uwaga

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Stosować w dobrze wentylowanych miejscach.
Nie wdychać oparów.
Nie używać otwartego ognia podczas korzystania z produktu.
Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z kartą charakterystyki MSDS.
Nie nakładać produktu w temperaturze poniżej + 5°C.

Szczegóły aplikacji

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha i wolna od kurzu, oleju i smaru.
Zanieczyszczone powierzchnie należy wcześniej oczyścić roztworem na bazie rozpuszczalnika z lub bez pomocy obróbki mechanicznej.
Przetrzeć powierzchnie metalowe środkiem do odtłuszczania przed użyciem.

Użycie

Dobrze wstrząsnąć butelką, aż do usłyszenia metalowej kulki poruszającej się wewnątrz butelki, co najmniej 1-2 minuty przed każdym użyciem i otwarciem.
Nakładać za pomocą specjalnego aplikatora podkładu.
Po nałożeniu pozostawić na 5 minut do odparowania przed kolejnym krokiem.

Czyszczenie

W ciągu kilku minut po aplikacji możliwe jest czyszczenie zabrudzeń spirytusem mineralnym.
Po upływie tego czasu konieczne jest użycie mieszaniny ketonu metyloetylowego i toluenu lub ketonu metyloetylowego i ksylenu.

Informacje techniczne

Lepkość (kubek Forda fi4mm, 100ml w 20°C)	11 do 14 s
Gęstość	0.94 ±0.05
Temperatura aplikacji	+5 to +35°C
Czas odparowania	± 10 min

Produkt dedykowany do poliuretanowego kleju do szyb GlassFix+